



ANTGRA

Bruksområde:

Hindrer gråing og bleking av teak og annen type treverk. Gir vesentlig lenger holdbarhet enn teakprodukter basert på alkyd-resin oljer. Antgra vil ikke flasse av eller gi slitasefelter. Gir lang vedlikeholdsintervall (2 år).

Egenskaper:

Antgra er en vann-olje blanding med en svært absorberende UV-blokker. Påføres som første behandling av ubehandlede eller nye tresorter og som oppfriskning av lyspåvirket treverk, samt for flater som har blitt renset med f.eks. Teakrens 7xM. Trestrukturen intensiveres og fuktigheten i treet blir regulert.

- NanoProtect Antgra er vannbasert og uten biocide tilsetningsstoffer.
- Ikke klassifisert som merkepliktig.

Behandling:

- Brukes uforynnnet. Rist flasken meget godt før bruk siden produktet er 2-komponent i flasken.
- Må ikke brukes under temperatur på +5° C, eller påføres i direkte sollys. Hvis produktet tørker for fort, kan ikke Antgra trenge skikkelig inn i treoverflaten.
- Overflaten må være absorberende, tørr, ren og fri for olje, og annen forurensning. Det anbefales å bruke et egnet renseprodukt.
- Det må ikke være rester av rengjøringsmidler på overflaten.
- Om det er synlig oksidert (grånet) treverk igjen bør det tilbakestilles med f.eks. en teakfornyer.
- Ved rens kan trefibrene reise seg. Diss vil kunne fremstå visuelt som "grått" treverk. En lett pussing med litt grovt sandpapir (P120) vil medføre en penere flate.
- Treverket bør ikke ha en høyere fuktighet enn 10 % ved påføring.

Antgra Grå

Brukes på allerede grånet treverk eller lyst treverk hvor det ønskes et grått utseende. Det er kun nødvendig med en vask eller rens i forkant om ikke treverket har vært oljet.

Forslag til bruk av renseprodukter:

For fjerning av lakk+olje+skitt: **Teakrens 7xM.**

For oppfriskning av grått treverk etter rens: **Ekstrem No 2.**

For fjerning av olje+skitt+oppfriskning: **Ekstrem No 1+2,** eller **Respect Clean Teak Pro No 1+2.**

NB! Påføring av lakk/olje på Antgra anbefales ikke. Ekstra olje vil forstyrre beskyttelsessystemet i Antgra. Antgra gir en litt fet overflate og en topcoat vil ikke binde seg til denne. Antgra inneholder forøvrig oljekomponenter som er svært nyttig for vedlikeholdet av treverket.

Forbruk: 6 - 10 m²/litr. ved første påføring (2 strøk). Som vedlikeholdspåføring (hvert annet år) brukes det betydelig mindre av produktet.



Brukeveiledning:

- Påføres med pensel eller rulle i 2 arbeidstrinn.
- Trinn 1: Påføres til treet er mettet, overskytende må tørkes vekk. Ved bruk av rulle, etterstryk med pensel.
- Trinn 2: Påføres etter minst 6 timers tørketid (el. lengre), avhengig av absorpsjonsevnen i treverket, fuktighet og temperatur. Lang tørketid mellom påføringene gir mer effektiv beskyttelse. For trinn 2 brukes det betydelig mindre mengde.
- Det kan foretas en meget lett sliping mellom strøkene med sandpapir (P120) om det fortsatt er antydning
- Om fettinnholdet i nytt treverk er for høyt, eller at det er rester av gammel olje, vil det resultere i fuktforstyrrelser. Etter noen uker vil det vises flekker. Denne effekten kan også oppstå når eldre tre har vært slipt slik at overflaten har blitt fet igjen. Alternativt kan treverket avfettes ved bruk av egnet middel.
- Det bør påses at treverket er i stand til å absorbere materialet slik at en størst mulig mengde kan trenge inn. Mengde påført produkt bestemmer holdbarheten på behandlingen.
- Før evt. videre behandling med f.eks. Teakbeskyttelse AB, må overflaten være helt tørr og ikke føles fet. Den bør værpåvirkes en forholdsvis lang periode (2 - 3 mnd). Antgra Gylden trenger noe lengre tid.
- Redskaper kan rengjøres med vann og såpe.