



NANOPROTECT RENGJØRER (konsentrat)

Egnet for rengjøring av metall, malte flater, gelcoat og treverk. Vil fjerne selv den mest gjenstridige skitt fra båtskrog, mugg og sopp i treverk, fett og oljer, rester fra polish, osv.

Egenskaper:

- Rengjøring av overflater som skal behandles med Aluprotect/ Marinelakk.
- Rengjøring av alle typer metall- og lakkerte flater.
- Fjerner forvitring (gråing), skitt og soppdannelser i treverk.
- Ideell for vask av båtdekk behandlet med Antgra eller Teakbeskyttelse AB.
- Bør ikke brukes som rens/vask på oljede flater i for kraftig konsentrasjon.
- Akselererer tørkeprosessen på grunn av en hydrofob virkning.
- Perfekt for bruk i rengjøringsbad og for sonisk utstyr.
- Beskytter sensitive metaller gjennom innebygd korrosjonsinhibitor.
- Høyt konsentrert og derfor svært økonomisk.
- Biologisk nedbrytbart i henhold til OECD-regelverket.
- Brukes som forrengjøring på nytt treverk som skal behandles med Antgra.

Bruksanvisning:

Rens av metall, lakkerte flater og gelcoat:

- Blandes 1:20 med vann. Sterkere blanding kan benyttes ved kraftig forurensning.
- Påfør produktet på overflaten med en svamp eller sprøyte.
- La væsken virke på flaten i ca 20 min.
- Skyll av med rikelig bruk av vann.

Rens av grått teakdekk/treverk:

- Blandes 1:10 med vann.
- Påfør rikelig med væske
- Etter nødvendig virketid (ca 20 min.), bearbeid flaten med en god skrubb og rikelig med vann.
- La treverket tørke godt opp før videre behandling.

Vask av nytt treverk før behandling med Antgra:

- Blandes 1:20 med vann.
- Påfør rikelig med væske.
- Etter nødvendig virketid (ca 20 min.), vask av med en god, ikke for hard skrubb og rikelig med vann.

Vedlikeholdsvask av teakdekk/treverk behandlet med Antgra:

- Blandes 1:30 med vann.
- Fukt treverket med væsken.
- Etter nødvendig virketid (ca 20 min.), vask av med en ikke for hard skrubb og rikelig med vann.

Rens av tekstiler:

- Blandes 1:20 - 1:40 med vann. Gjør en prøve først. Må skylles godt i ettertid, bruk evt. en vannsuger om nødvendig.

Teakdekk/treverk behandlet med Antgra eller Teakbeskyttelse AB blir normalt ikke påvirket av NanoProtect Rengjører om man ikke bruker for sterk konsentrasjon.